

CORSIPRIM

Impression fixatrice insaponifiable
en phase solvant



INT
EXT



QUALITÉS DOMINANTES

- CONSOLIDE LES FONDS TRÈS POREUX ET FARINANTS
- EXCELLENT ACCROCHAGE ET DURCISSEMENT
- INSAPONIFIABLE
- TRÈS BONNE OPACITÉ
- IDÉALE POUR FONDS POREUX
- LIVRÉE CONCENTRÉ
avec dilution possible jusqu'à 50%



DESTINATION

INTÉRIEUR - EXTERIEUR :

Sur toutes les surfaces verticales et plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

SUBJECTILES :

Enduit à l'eau, enduit mortier – ciment, béton, fibrociment Béton cellulaire (à l'intérieur). Plâtre et dérivés. Panneaux de particules. Menuiseries bois intérieures. Anciennes peintures farinantes correctement préparées. Fonds chaulés.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ASPECT :** Mat
- RENDEMENT :** 10 à 13 m²/L *selon la porosité du support*
- TEMPS DE SÉCHAGE :** Sec en surface : 5-6h.
(T°= 23°C et HR = 50%).
Recouvrable : environ 24h.
Le durcissement est retardé par temps froid et humide.
- CONDITIONNEMENTS :** 0,5L - 2,5L - 12L
- MISE À LA TEINTE :** Blanc.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau antigoutte 12 mm
- Rouleau poils longs pour une application sur façade

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : WHITE-SPIRIT

Diluer jusqu'à 50% en fonction de la porosité du support.

MISE EN OEUVRE **Respecter le NF D.T.U. 59.1**

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.

	PRÉPARATION
SURFACES CONTAMINÉES PAR DE LA MOUSSE	Assainir avec un anti-mousse.
FONDS POREUX OU POUDREUX	Diluer de 20 à 40% de white-spirit.
FONDS TRÈS POREUX	Diluer avec 50% de white-spirit et redoubler au besoin le lendemain avec CORSIPRIM diluée avec 15% de white-spirit.
PEINTURES MAL ADHÉRENTES	Préalablement décaper.

Il est impératif de consulter les fiches techniques citées ci-dessus avant mise en peinture.



CORSIPRIM

Impression fixatrice insaponifiable en phase solvant



Produit à consulter
sur notre site

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- INT : appliquer entre +8°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 70%.
- EXT : appliquer entre +5°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 80%.
- Ne pas utiliser comme impression avant une peinture acrylique pure en solvant ou une peinture copolymère acrylique solvantée.
- Ne convient pas sur fonds bloqués.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ : 1,61 kg/dm³
EXTRAIT SEC : 84% en poids - 65% en volume (±2%).

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

NF T36-005 : Famille I - 2b
COV ⁽¹⁾ : Valeur limite UE de ce produit (cat A/h) : 750 g/L. Ce produit contient max. 749 g/L COV.
SÉCURITÉ : Se reporter à la Fiche De Sécurité (FDS) conforme à la législation en vigueur disponible sur les sites :
www.blancolor.com ou sur www.quickfds.com
POINT ÉCLAIR : 35°C.

¹⁾ Composés Organiques Volatils. (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006)

^(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (très fortes émissions).

Edition du 13/09/23. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

