

NANOPRIM

Impression pénétrante et fixante



QUALITÉS DOMINANTES

- NOURRIT ET FIXE LES FONDS POREUX ET POUDREUX
- ADHÉRENCE ÉLEVÉE SUR ANCIENNES LAQUES ET ANCIENS VERNIS ALKYDES (voir mise en œuvre)
- AUCUN CORDAGE A LA BROSSÉ SUR LES HUISSERIES
- ISOLE LE NOIR DE FUMÉE ET LA PLUPART DES TANINS (faire toutefois un essai préalable)
- IDÉALE POUR LES FINITIONS TENDUES



DESTINATION

INTÉRIEUR - EXTERIEUR :

Sur toutes les surfaces verticales et plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

SUBJECTILES :

Enduit à l'eau et dérivés. Béton cellulaire. Plâtre et dérivés. Galvanisé ancien non peint. Métaux non ferreux préparés. PVC rigide dépoli. Menuiseries bois intérieur.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT : Satin

RENDEMENT : 10 à 12 m²/L

TEMPS DE SÉCHAGE : Sec en surface : 30 min.
(T°=23°C et HR = 50%).
Recouvrable : 4-5h environ sur fonds poreux. 24h environ sur fonds bloqués. Le durcissement est retardé par temps froid et humide.

CONDITIONNEMENTS : 2,5L - 12L

MISE À LA TEINTE : Blanc et teintes pastels.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau microfibre 10 mm
- Airless ou au pistolet traditionnel

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : EAU

Sur fonds très poreux : 1^{ère} couche diluée de 10 à 20%
2^{ème} couche peu diluée si nécessaire. En fonction de la porosité des fonds : diluer de 0 à 5%.

Ne pas diluer sur fonds non absorbants.

MISE EN OEUVRE Respecter le NF D.T.U. 59.1

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.

	PRÉPARATION
SURFACES CONTAMINÉES PAR DES CRYPTOGAMES	Assainir avec un produit adapté à la nature de la contamination.
FONDS SUPERFICIELLEMENT PULVÉRULENTS	Brosser et épousseter.
ANCIENNES SURFACES BRILLANTES OU SATINÉES	Dépolir les surfaces afin de les rendre légèrement rugueuses et épousseter.
PVC RIGIDES NEUFS, VERNIS, LASURES ET PEINTURES LAQUÉES	Poncer et épousseter. Faire un essai préalable pour vérifier l'adhérence (se méfier des cires incluses dans certaines lasures).
ANCIENNES PEINTURES ADHÉRENTES OU MAL ADHÉRENTES	Lessiver et décaper si besoin.
MÉTAUX NON FERREUX	Dégraisser, dérocher et rincer abondamment.



NANOPRIM

Impression pénétrante et fixante



Produit à consulter
sur notre site

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- INT : appliquer entre +8°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 70%.
Ne pas appliquer sur bois contenant plus de 12% d'humidité en masse.
- EXT : appliquer entre +5°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 80%.
Ne pas appliquer sur bois massif contenant plus de 18% d'humidité en masse.
- Ne pas appliquer en extérieur si une averse menace ou en plein soleil.
- Ne pas appliquer sur les supports mélaminés ou galvanisés neufs ou remis à neuf.
- Sur support taché ou tachant (noir de fumée, tanin) deux couches de NANOPRIM peuvent être nécessaires pour bloquer les particules. Le produit peut être néanmoins coloré légèrement une fois sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ : 1,35 kg/dm³

EXTRAIT SEC : 54% en poids - 38% en volume (±2%).

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine non entamé.

Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

NF T36-005 : Famille I - 7b₂

COV ⁽¹⁾ : Valeur limite UE de ce produit (cat A/g) : 30 g/L. Ce produit contient max. 29 g/L COV.

SÉCURITÉ : Se reporter à la Fiche De Sécurité (FDS) conforme à la législation en vigueur disponible sur les sites :
www.blancolor.com ou sur www.quickfds.com

POINT ÉCLAIR : Produit non inflammable.

⁽¹⁾ Composés Organiques Volatils. (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006)

^(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (très fortes émissions).

Edition du 13/09/23. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

