

BLANCOPRIM

Impression multi-supports acrylique alkyde en phase aqueuse



QUALITÉS DOMINANTES

- **HOMOGÉNÉISE LA POROSITÉ DES FONDS ET RÉGULE LEUR ABSORPTION**
- **ADHÉRENCE ÉLEVÉE SUR ANCIENNES LAQUES ET ANCIENS VERNIS ALKYDES**
(voir mise en œuvre)
- **FORT POUVOIR COUVRANT**
- **ANTIFLASH-RUST**
- **POLYVALENCE DES SUPPORTS**



DESTINATION

INTÉRIEUR - EXTERIEUR :

Sur toutes les surfaces verticales.
Murs et Plafonds, dans toutes les pièces d'habitation.

SUBJECTILES :

Tous fonds peu poreux : anciennes peintures laquées, anciens vernis alkydes *(voir mise en œuvre)*. Enduit de ciment et dérivés. Plâtre et dérivés. PVC rigide dépoli. Menuiserie bois.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ASPECT :** Mat
- RENDEMENT :** 10 à 12 m²/L
- TEMPS DE SÉCHAGE :** Sec en surface : 30 min.
(T°= 23°C et HR = 50%).
Recouvrable : environ 4-5h.
- CONDITIONNEMENTS :** 1L - 2,5L - 12L
- MISE À LA TEINTE :** Blanc et toutes teintes.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau microfibre 10 mm
- Airless ou au pistolet traditionnel

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : EAU

Sur fonds poreux à peu poreux, diluer de 0 à 15%.

Ne pas diluer sur fonds non absorbants.

MISE EN OEUVRE **Respecter le NF D.T.U. 59.1**

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.

	PRÉPARATION
SURFACES CONTAMINÉES PAR DES CRYPTOZOOSES	Assainir avec un produit adapté à la nature de la contamination.
FONDS SUPERFICIELLEMENT PULVÉRULENTS	Brosser et épousseter.
ANCIENNES SURFACES BRILLANTES OU SATINÉES	Dépolir les surfaces afin de les rendre légèrement rugueuses et épousseter.
PVC RIGIDES NEUFS, VERNIS, LASURES ET PEINTURES LAQUÉES	Poncer et épousseter. Faire un essai préalable pour vérifier l'adhérence <i>(se méfier des cires incluses dans certaines lasures)</i> .
FONDS POUDREUX OU FARINANTS	Bien dépoussiérer le support. Imprimer exclusivement avec une de nos impressions fixantes et pénétrantes CORSIPRIM ou NANOPRIM
BLANC GÉLATINEUX	Laver à l'eau avec une éponge pour éliminer un maximum de produit.

Il est impératif de consulter les fiches techniques citées ci-dessus avant mise en peinture.



BLANCOPRIM

Impression multi-supports acrylique alkyde en phase aqueuse



Produit à consulter
sur notre site

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- INT : appliquer entre +8°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 70%.
- EXT : appliquer entre +5°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 80%.
- Imprimer préalablement les métaux ferreux avec un primaire antirouille.
- Ne pas appliquer directement sur les supports mélaminés, acier galvanisé neuf ou remis à neuf.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ : 1,39 kg/dm³
EXTRAIT SEC : 60% en poids - 43% en volume (±2%).

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

NF T36-005 : Famille I - 7b₂- 4a
COV ⁽¹⁾ : Valeur limite UE de ce produit (cat A/g) : 30 g/L. Ce produit contient max. moins d'1 g/L COV.
SÉCURITÉ : Se reporter à la Fiche De Sécurité (FDS) conforme à la législation en vigueur disponible sur les sites :
www.blancolor.com ou sur www.quickfds.com
POINT ÉCLAIR : Produit non inflammable.

¹⁾ Composés Organiques Volatils. (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006)

^(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (très fortes émissions).

Edition du 13/09/23. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

