

UNICRYL VELOURS ÉVOLUTION

Peinture acrylique garnissante en phase aqueuse



QUALITÉS DOMINANTES

- TRÈS BON GARNISSANT
- BELLE OPACITÉ
- SÉCHAGE RAPIDE
- LESSIVABLE⁽²⁾
- PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR LA MISE EN PEINTURE DES TOILES DE VERRE
- ANTIFLAH-RUST



DESTINATION

INTÉRIEUR :

Sur murs et plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

SUBJECTILES :

Plâtre et dérivé. Enduits à l'eau. Panneaux de particules et bois. Béton, enduit de ciment, maçonnerie. Anciennes peintures convenablement lessivées. Toile de verre et revêtements à peindre.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT :	Velours
INDICE DE BRILLANT :	5 sous 60° - 12 sous 85°
RENDEMENT :	9 à 11 m ² /L
TEMPS DE SÉCHAGE :	Sec en surface : 1h. (T°=23°C et HR = 50%). Recouvrable : environ 4h
CONDITIONNEMENTS :	1L - 2,5L - 15L
MISE À LA TEINTE :	Blanc et toutes teintes.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse spéciale acrylique
- Rouleau microfibre 10 à 14 mm
- Rouleau polyamide texturé 10 à 14 mm
- Airless buse Ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtre de 100 «mesh» / maille.

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : EAU

Brosse et rouleaux : En impression, diluer à 3%.
En couche intermédiaire et de finition, ne pas diluer.
Airless : Diluer à 5%.

MISE EN OEUVRE **Respecter le NF D.T.U. 59.1**

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.

	PRÉPARATION	IMPRESSION*	FINITION
FONDS PEU POREUX ET ANCIENNES PEINTURES BRILLANTES ET SATINÉES	Si nécessaire : Lessiver et rincer. Poncer légèrement et épousseter.	UNIPRIM'0	1 à 2 couches d'UNICRYL VELOURS ÉVOLUTION
FONDS TRÈS POREUX OU ALCALINS		CORSIPRIM ou NANOPRIM	2 couches d'UNICRYL VELOURS ÉVOLUTION
REVÊTEMENTS À PEINDRE		-	ÉVOLUTION

*Impressions recommandées. Autres impressions / primaires possibles : nous consulter.
Il est impératif de consulter les fiches techniques citées ci-dessus avant mise en peinture.



UNICRYL VELOURS

ÉVOLUTION

Peinture acrylique garnissante en phase aqueuse



Produit à consulter
sur notre site

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Appliquer entre +8°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 70%.
- L'application sur certains revêtements muraux à peindre peut générer un «tacking» résiduel (collant). Faire un essai préalable et au besoin imprimer avec UNIPRIM'O.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ : 1,40 kg/dm³
EXTRAIT SEC : 57% en poids - 40% en volume (±2%).

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

NF T36-005 : Famille I - 7b₂
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE : Classe 1⁽²⁾
COV⁽¹⁾ : Valeur limite UE de ce produit (cat A/a) : 30 g/L. Ce produit contient max. 1 g/L COV.
SÉCURITÉ : Se reporter à la Fiche De Sécurité (FDS) conforme à la législation en vigueur disponible sur les sites :
www.blancolor.com ou sur www.quickfds.com
POINT ÉCLAIR : Non inflammable.

⁽¹⁾ Composés Organiques Volatils. (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006)

⁽²⁾ Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage, après 21 jours de séchage, à l'aide d'une éponge et d'un produit ménager non agressifs. Attention toutefois au risque de lustrage sur notamment les teintes soutenues.

⁽³⁾ Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (très fortes émissions).

Edition du 13/09/23. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

