

MATITUDE

Peinture alkyde acrylique semi-tendue d'aspect mat poudré



QUALITÉS DOMINANTES

- FORT POUVOIR GARNISSANT ET OPACIFIANT
- ASPECT MAT POWDRÉ, BELLE BLANCHEUR
- ANTIFLASH-RUST
- EXCELLENT RENDEMENT
- S'APPLIQUE SUR PAPIER D'APPRÊT ET PAPIERS PEINTS
(Vérifier que le colorant du papier ne remonte pas en surface.)
- LAVABLE ⁽¹⁾



DESTINATION

INTÉRIEUR :

Sur murs et plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

SUBJECTILES :

Plâtre et dérivés. Enduits à l'eau. Supports pré-imprimés : panneaux de particules, menuiseries bois, portes pré-peintes. Béton, enduit de ciment. Anciennes peintures.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ASPECT :** Mat poudré
- INDICE DE BRILLANT :** 2 sous 85°
- RENDEMENT :** 13 à 15 m²/L
- TEMPS DE SÉCHAGE :** Sec en surface : 30 min.
(T°=23°C et HR = 50%).
Recouvrable : environ 4h
- CONDITIONNEMENTS :** 1L - 2,5L - 12L
- MISE À LA TEINTE :** Blanc et toutes teintes.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau microfibre 10 mm
- Airless

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : EAU

Diluer de 0 à 5%.

MISE EN OEUVRE **Respecter le NF D.T.U. 59.1**

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.

	PRÉPARATION	PRIMAIRE*	FINITION
ANCIENNES PEINTURES BIEN ADHÉRENTES	Lessiver et rincer.	BLANCOPRIM ou EXTRAPRIMER EVOLUTION	2 couches de MATITUDE
FONDS PEU POREUX ET ANCIENNES PEINTURES BRILLANTES ET SATINÉES	Si nécessaire : Lessiver et rincer.	BLANCOPRIM ou EXTRAPRIMER EVOLUTION	
FONDS TRÈS POREUX OU ALCALINS	Poncer légèrement et épousseter.	CORSIPRIM ou NANOPRIM	

*Impressions recommandées. Autres impressions / primaires possibles : nous consulter.
Il est impératif de consulter les fiches techniques citées ci-dessus avant mise en peinture.



MATITUDE

Peinture alkyde acrylique semi-tendue d'aspect mat poudré



Produit à consulter
sur notre site

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- INT : appliquer entre +8°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 70%.
- Du fait de son fort pouvoir pénétrant, on ne doit pas appliquer le produit sans avoir imprimé le support.
- Du fait de sa grande matité, la peinture peut lustrer sur les teintes vives.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ : 1,48 kg/dm³
EXTRAIT SEC : 63% en poids - 47% en volume (±2%).

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

NF T36-005 : Famille I - 7b₂ - 4a
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE : Classe 1⁽²⁾
COV⁽³⁾ : Valeur limite UE de ce produit (cat A/a) : 30 g/L. Ce produit contient max. 29 g/L COV.
SÉCURITÉ : Se reporter à la Fiche De Sécurité (FDS) conforme à la législation en vigueur disponible sur les sites :
www.blancolor.com ou sur www.quickfds.com
POINT ÉCLAIR : Non inflammable.

¹⁾ Le film de peinture atteint sa résistance optimale après 21 jours. Lessivage possible à l'aide d'une éponge non abrasive humide et quelques gouttes de savon noir ou de liquide vaisselle. De manière générale, privilégier le lavage à l'eau claire.

²⁾ Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge et d'un produit ménager non agressifs. Attention toutefois au risque de lustrage sur notamment les teintes soutenues.

³⁾ Composés Organiques Volatils. (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006)

⁽⁴⁾ Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (très fortes émissions).

Edition du 13/09/23. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

