

UNICRYL SATIN

Peinture acrylique garnissante



QUALITÉS DOMINANTES

- BELLE OPACITÉ
- BONNE GLISSE
- BELLE BLANCHEUR
- TRÈS BON GARNISSANT
- LESSIVABLE ⁽¹⁾



DESTINATION

INTÉRIEUR :

Sur surfaces murales et boiseries intérieures.
Dans toutes les pièces d'habitation.

SUBJECTILES :

Plâtre et dérivés. Enduits à l'eau. Anciennes peintures. Bois et dérivés. Béton, maçonnerie, enduits hydraulique. Toile de verre.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT :	Satin velouté
INDICE DE BRILLANT	11 sous 60°
RENDEMENT :	8 à 10 m ² /L
TEMPS DE SÉCHAGE :	Sec en surface : 3h (T°=23°C et HR = 50%). Recouvrable : environ 8h
CONDITIONNEMENTS :	2,5L - 15L
MISE À LA TEINTE :	Blanc et teintes pastels.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau microfibre 10 ou 14 mm
- Airless

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : EAU

Brosse et rouleau : Ne pas diluer.
Airless : Diluer de 2 à 3%, buse standard n°515.

MISE EN OEUVRE **Respecter le NF D.T.U. 59.1**

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.

	PRÉPARATION	PRIMAIRE*	FINITION
FONDS PEU POREUX ET ANCIENNES PEINTURES BIEN ADHÉRENTES	Si nécessaire : Lessiver et rincer. Poncer légèrement et épousseter.	UNIPRIM'O	2 couches d'UNICRYL SATIN
FONDS TRÈS POREUX OU ALCALINS		CORSIPRIM ou NANOPRIM	
TOILE DE VERRE	-	-	

*Impressions recommandées. Autres impressions / primaires possibles : nous consulter.
Il est impératif de consulter les fiches techniques citées ci-dessus avant mise en peinture.



UNICRYL SATIN

Peinture acrylique garnissante



Produit à consulter
sur notre site

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- INT : Appliquer entre +8°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 70%.
- L'application sur certains revêtements muraux à peindre peut générer un «tacking» résiduel (collant). faire un essai préalable, et au besoin imprimer avec UNIPRIM'O.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ : 1,29 kg/dm³
EXTRAIT SEC : 52% en poids - 41% en volume (±2%).

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

NF T36-005 : Famille I - 7b₂ - 7a₂
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE : Classe 1⁽²⁾
COV⁽³⁾ : Valeur limite UE de ce produit (cat A/a) : 30 g/L. Ce produit contient max. 29 g/L COV.
SÉCURITÉ : Se reporter à la Fiche De Sécurité (FDS) conforme à la législation en vigueur disponible sur les sites :
www.blancolor.com ou sur www.quickfds.com
POINT ÉCLAIR : Non inflammable.

¹⁾ Le film de peinture atteint sa résistance optimale après 21 jours. Lessivage possible à l'aide d'une éponge non abrasive humide et quelques gouttes de savon noir ou de liquide vaisselle. De manière générale, privilégier le lavage à l'eau claire.

²⁾ Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge et d'un produit ménager non agressifs. Attention toutefois au risque de lustrage sur notamment les teintes soutenues.

³⁾ Composés Organiques Volatils. (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006)

^(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (très fortes émissions).

Edition du 13/09/23. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

