

BLANCOPRIM

Impression multi-supports acrylique alkyde en phase aqueuse



- HOMOGÉNÉISE LA POROSITÉ ET RÉGULE L'ABSORPTION DES FONDS
- ADHÉRENCE ÉLEVÉE SUR FONDS BLOQUÉS
- POLYVALENCE DES SUPPORTS
- ANTIFLASH-RUST



DÉFINITION : Produit de peinture en phase aqueuse pour couche d'impression ou primaire, spécialement adapté aux fonds peu poreux, à base de copolymères acryliques et alkydes en dispersion, destiné à être recouvert par un système de revêtement de peinture organique en phase aqueuse ou en phase solvant.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX : Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT : Intérieur ou extérieur.

DESTINATION : Sur murs et plafonds, bardages métalliques bruts ou prélaqués, menuiseries et structures en bois, métaux non ferreux, plastiques rigides, carrelage, faïence.

CONDITIONNEMENTS : 1L - 3L - 10L

TEINTES : Livré en blanc et toutes les teintes (TC/TF) du POLYCROM® SYSTEME.

Teintes réalisables à la machine à teinter.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art et au DTU en vigueur pour la préparation des supports comme pour l'application. Travailler sur des supports convenablement préparés, conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS : Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire. Béton ou maçonnerie d'éléments enduits aux mortiers de liants hydrauliques. Briques et pierres de parement. Panneaux de fibres ou particules à liant ciment. Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique, faïence. Carreaux de plâtre à épiderme cartonné, staff, enduits de peinture. Subjectiles métalliques préalablement apprêtés. Subjectiles bois et dérivés. Plastiques rigides (PVC...). Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support. Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

En vue de l'application sur supports en acier prélaqué et plastiques, il est impératif de s'assurer préalablement de la compatibilité et de l'adhérence avant les travaux d'application en exécutant des essais d'adhérence par quadrillage afin de valider la solution de traitement. En général, si un doute subsiste sur la nature du fond, un essai préalable sera indispensable. **En intérieur :** Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 70%. Ne pas appliquer sur des supports en bois et dérivés contenant plus de 12% d'humidité en masse. **En extérieur :** Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 80%. Ne pas appliquer sur des supports en bois massif contenant plus de 18% d'humidité en masse. La température des supports métalliques devra être au moins supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS : Conformés au NF DTU 59.1.

DILUTION : À l'eau

Brosse et rouleau : 0 à 10%

Pistolet : 0 à 15%

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE :

10 à 12 m²/L et par couche

Rendement variable d'environ 20% en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application

MATÉRIEL :

- Brosse spéciale acrylique
- Rouleau microfibras 10 mm
- Pistolet sans air : buses Ø 13 à 15 millièmes de pouce et filtre de 100 mailles

TEMPS DE SÉCHAGE (T°=23°C et HR = 50%) :

- Sec en surface : 30 min.
- Recouvrable : 4h

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : A l'eau immédiatement après usage

MODE D'APPLICATION	Sur fonds farinants, poreux, friables	Sur fonds poreux non peints	Sur fonds à faible porosité ou anciens fonds de peinture durs et sains	Sur subjectiles métalliques non ferreux
IMPRESSION	BLANCOPRIM dilué		BLANCOPRIM non dilué	
INTERMÉDIAIRE FINITION	1 à 2 couches de peinture BLANCOLOR			

Il est impératif de consulter les fiches techniques des produits cités ci-dessus avant mise en peinture.



BLANCOPRIM

Impression multi-supports acrylique alkyde en phase aqueuse



Produit à consulter
sur notre site

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE A L'USAGE :

Fonction générale : Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée

Fonctions particulières : Par référence à NF EN 13300 et FD T30-805 :

Accrochage : excellente adhérence tous types de supports

Hydrofuge

Compatible avec toute peinture de finition classique du bâtiment

EXTRAIT SEC :

En poids : $58,3 \pm 2,0$ %

En volume calculé : $42,0 \pm 2,0$ %

MASSE VOLUMIQUE : $1,42 \pm 0,05$ kg/dm³

POINT D'ÉCLAIR : Non inflammable, produit en phase aqueuse

PRÉSENTATION EN POT : Onctueux

ASPECT DU FEUIL SEC :

Mat

IDENTIFICATION :

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – 7b₂

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTROLE QUALITÉ : Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SECURITE EN CAS D'INCENDIE : Se reporter à la fiche technique ou à la DoP du produit de finition.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE : Accessible sur le site www.blancolor.com ou quickfds.com.

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE : Accessible sur le site www.blancolor.com ou sur la base INIES/CSTB.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE cat. A/g : 30 g/l. Ce produit contient moins d'1 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI : NF DTU 59.1, NF DTU 59.3, DTU 59.4

RECOMMANDATIONS relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus : Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DÉCHETS : Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.

Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 12.

RÉSISTANCE AU FLASH-RUST : ce produit de peinture contient un adjuvant spécifique qui inhibe l'apparition immédiate de la rouille lorsqu'il est appliqué sur des têtes de vis ou de clous. Le revêtement exécuté avec BLANCOPRIM ne saurait en aucune façon se substituer à un revêtement de peinture anticorrosion lorsque cela est nécessaire pour la protection des ouvrages métalliques.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI : Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

Édition du 12/09/24. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

