







QUALITÉ DOMINANTE

METALAC

Résines alkydes

Monoproduit

Direct to Metal

Excellente opacité et garnissant

Anticorrosion

Séchage rapide

BÉNÉFICES CLIENTS

Durabilité et adhérence

Un seul produit sur chantier

Primaire, intermédiaire et finition

Garnit les arêtes et opaque dès la 1ère couche

Adapté aux milieux sollicités par la corrosion

Manipulable à 4h





La gamme METALAC est la réponse anticorrosion pour tous les chantiers.





PRIMAIRE & FINITION



Sur métaux ferreux : application directe sur métal. Pour métaux non ferreux, alu, galva...: prévoir un primaire d'accrochage adapté type EXTRAPRIMER EVOLUTION ou EXTRA GRIP.

HAUT POUVOIR ANTICORROSION

Plaque d'acier non protégée par METALAC

> Plaque d'acier protégée par METALAC

Haute protection antirouille. Recommandé pour les milieux moyennement agressifs.

GARNISSANT & OPACIFIANT



Très bonne opacité dès la 1^{ère} couche. Garnit les arêtes. Bon tendu sans dilution pour éviter le cordage à l'application à la brosse.

RENDEMENT & SÉCHAGE



Excellent rendement de 10m²/L pour 50µm (de moyenne) sec déposé par couche (le nombre de couches dépendra de la performance souhaitée).

SOUPLESSE & DURETÉ



Résiste aux chocs et rayures. Suit la déformation des métaux liée aux écarts de température.

ADHÉRENCE



Test du quadrillage qui démontre l'adhérence du produit suivant la norme ISO 2406 = classe 0. Excellente tenue à l'extérieur.

•









| | | METALAC SOIE | METALAC BRILLANT NF |
|------------------|-----------------------------------|--|--|
| CARACTÉRISTIQUES | DESTINATION | Intérieur - Extérieur | Intérieur - Extérieur |
| | ASPECT | SOIE | BRILLANT |
| | INDICE DE BRILLANT | 14 sous 60° 22 sous 85° | 60 sous 20° 85 sous 60° |
| | RENDEMENT | 14 m²/L | 13 m²/L |
| | RECOUVRABLE | 6h | 24h |
| | MISE À LA TEINTE | Blanc et toutes teintes (TC/TF) | Blanc et toutes teintes (TC/TF) |
| | CONDITIONNEMENTS | 1L - 3L - 10L | 1L - 3L |
| MATÉRIEL | MATÉRIEL | Brosse - Rouleau laqueur 5mm - Airless | Brosse - Rouleau laqueur 5mm - Airless |
| | NETTOYAGE DU MATÉRIEL | White-Spirit | White-Spirit |
| QUALITÉS | GARNISSANT | *** | *** |
| | OPACITÉ | *** | *** |
| | BLANCHEUR | *** | *** |
| | TENDU | *** | *** |
| | RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE | Classe 1 | Classe 1 |
| | SPÉCIFICITÉS | Primaire Grande dureté Antico Direct to Métal | AnticoTenduDirect to Métal |

* Moyen à **** Excellent

Pour la mise en œuvre : se référer impérativement à la Fiche Technique (FT) at à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponibles sur le site : www.blancolor.com



BLANCOLOR SA

Rue de Mousselière - 30133 Les Angles - Tél. : + 33 (0)4 90 15 22 50 - Fax : + 33 (0)4 90 15 22 51 - contact@blancolor.com www.blancolor.com







