EVOLUTION PRO SOUS-COUCHE






Impression acrylique multisupports en phase aqueuse



- APPLICATION AISÉE
- **TOUS SUPPORTS**
- **BLOQUE LES FONDS**



DÉFINITION: Sous-couche garnissantes aux résines acryliques en phase aqueuse destinées à toutes les surfaces intérieures.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX : Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT: Intérieur.

DESTINATION: Sur murs et plafonds.

CONDITIONNEMENTS: 4L - 12L - 7kg - 20kg.

TEINTES: Livré en blanc.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art et au DTU en vigueur pour la préparation des supports comme pour l'application. Travailler sur des supports convenablement préparés, conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS:

Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire. Béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liant hydraulique. Enduits intérieurs en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés). Enduits de préparation des supports. Boiseries. Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support. Supports spécifiques non mentionnés: nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux, afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8 °C ou supérieure à 35 °C, et par humidité relative supérieure à 70 %. Ne pas appliquer sur des supports en bois et dérivés contenant plus de 12 % d'humidité en masse.

Ne pas appliquer sur bois taniques tels que le chêne ou le châtaignier sans impression isolante.

Port des Equipements de Protection Individuels requis (gants, lunettes).

DILUTION: À l'eau

Sur fonds absorbants: 0 à 5%.

Sur fonds peu absorbants : Prêt à l'emploi.

Pistolet sans air : 0 à 5%.

MATÉRIEL:

- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau polyamide texturé 10 à 12 mm.
- Airless.

NETTOYAGE DU MATERIEL:

A l'eau immédiatement après usage.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE:

 $8 \text{ à } 10 \text{ m}^2/\text{L}$ et par couche.

Rendement vaviable d'environ 20% en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode

TEMPS DE SÉCHAGE ($T^{\circ}=23^{\circ}C$ et HR=50%):

• Sec en surface : 1h.

• Recouvrable : environ 4h.





EVOLUTION PRO sous-couche

Impression acrylique multisupports en phase aqueuse



Produit à consulter sur notre site

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE A L'USAGE:

Fonction générale : Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.

Fonctions particulières : Par référence aux normes et/ou spécifications applicables

ou à paraître :

Durcissante et pénétrante.

Compatible avec les peintures de finitions acryliques et alkydes.

Hydrofuge.

EXTRAIT SEC:

En poids : $58,6 \pm 2,0 \%$.

En volume calculé : 35,4 ± 2,0 %.

MASSE VOLUMIQUE: 1,48 ± 0,05 kg/dm³

POINT D'ÉCLAIR: Non inflammable, produit en phase aqueuse.

PRÉSENTATION EN POT : Fluide.

ASPECT DU FEUIL SEC : Mat légèrement poché.

IDENTIFICATION:

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – 7b,

CONSERVATION: 12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTROLE QUALITÉ: Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SECURITE EN CAS D'INCENDIE : Se reporter à la DoP du produit de finition.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE : Accessible sur le site www.blancolor.com ou quickfds.com.

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE : Accessible sur le site www.blancolor.com ou sur la base INIES/CSTB.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR: Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011: classement A+. COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006): Valeur limite UE cat. A/a: 30 g/l. Ce produit contient moins de 1 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI: NF DTU 59.1.

ENTRETIEN OU RÉNOVATION DU REVÊTEMENT : Entretien courant : Lavage et rinçage à l'aide d'une éponge. Rénovation : Selon NF DTU 59.1 avec le produit d'origine.

RECOMMANDATIONS relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus : Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DÉCHETS: Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier. Eliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

Codification selon décision 2014/955/UE: 08 01 12.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI: Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art: normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

Edition du 03/06/25. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com



