

CORSIPRIM ÉVOLUTION

Impression fixatrice polyvalente aux résines alkyde-uréthanes en phase solvant à séchage rapide et à faible odeur



- SECHAGE RAPIDE (2 À 3H)
- CONSOLIDE LES FONDS
- MULTI-SUPPORTS
- OPACIFIANTE ET GARNISSANTE



DÉFINITION : Peinture pigmentée pour couche d'impression à séchage rapide, à base de résine alkyde-uréthane en phase solvant.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX : Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT : Intérieur ou extérieur (boiseries seulement).

DESTINATION : Sur murs et plafonds intérieurs.

Menuiseries intérieures et extérieures.

CONDITIONNEMENTS : 1L - 3L - 10L

TEINTES : Livré en blanc.

Les fausses teintes sont réalisables en machine à teinter.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art et au DTU en vigueur pour la préparation des supports comme pour l'application. Travailler sur des supports convenablement préparés, conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS :

Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire. Briques et pierres de parement. Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés). Enduits de préparation des supports. Subjectiles bois et dérivés (intérieur ou extérieur). Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support. Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Plus le support est absorbant et plus la dilution sera importante, notamment pour les supports en enduits de plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés) qui nécessiteront une dilution de 8 à 10 % de white-spirit. En intérieur : Ne pas appliquer par température inférieure à 8 °C ou supérieure à 35 °C, ni par humidité relative supérieure à 70 %. Ne pas appliquer sur des supports en bois et dérivés contenant plus de 12 % d'humidité en masse. En extérieur : Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C, ni par humidité relative supérieure à 80 %. Ne pas appliquer sur des supports en bois massif contenant plus de 18 % d'humidité en masse.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS : Conformés au NF DTU 59.1.

DILUTION : Au white-spirit

Brosse et rouleaux : Sur fonds peu poreux : 0 à 5%

Sur fonds très poreux : 5 à 10%

Pistolet sans air : 3 à 10%

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE :

10 à 12 m²/L et par couche

Rendement variable d'environ 20% en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application

TEMPS DE SÉCHAGE (T°=23°C et HR = 50%) :

• Sec en surface : 1h

• Recouvrable : 3h

MATÉRIEL :

• Brosse soies naturelles ou mixtes

• Rouleau polyamide tissé 12 mm

• Rouleau antigoutte 9 à 12 mm

• Pistolet sans air : buse de Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 mailles

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Au white-spirit immédiatement après usage

MODE D'APPLICATION	Sur fonds farinants / poreux / friables	Sur fonds bruts	Sur fonds de peinture durs et sains
IMPRESSION	CORSIPRIM ÉVOLUTION		
INTERMÉDIAIRE/ FINITION ⁽¹⁾	2 couches de peinture de finition BLANCOLOR	1 à 2 couches de peinture de finition BLANCOLOR	

Il est impératif de consulter les fiches techniques des produits cités ci-dessus avant mise en peinture. ⁽¹⁾ Le niveau de finition recherché dépend des travaux d'enduisage (d'apprêt).



CORSIPRIM ÉVOLUTION

Impression fixatrice polyvalente aux résines alkyde-uréthannes
en phase solvant à séchage rapide et à faible odeur



Produit à consulter
sur notre site

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE A L'USAGE :

Fonction générale : Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée

Fonctions particulières : Par référence à NF EN 13300 et FD T30-805 :

Durcissante et pénétrante

Hydrofuge

Isolante

EXTRAIT SEC :

En poids : $80,0 \pm 2,0 \%$

En volume calculé : $57,0 \pm 2,0 \%$

MASSE VOLUMIQUE : $1,62 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$

POINT D'ÉCLAIR : 35°C. Produit inflammable

PRÉSENTATION EN POT : Légèrement thixotrope

ASPECT DU FEUIL SEC :

Mat

IDENTIFICATION :

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – 4a

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTROLE QUALITÉ : Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SECURITE EN CAS D'INCENDIE : Se reporter à la fiche technique du produit de finition.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE : Accessible sur le site www.blancolor.com ou quickfds.com.

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE : Accessible sur le site www.blancolor.com ou sur la base INIES/CSTB.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A.

COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE cat. A/h : 700 g/l. Ce produit contient moins de 699 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI : NF DTU 59.1.

ENTRETIEN OU RÉNOVATION DU REVÊTEMENT : **Entretien courant :** Lessivage et rinçage à l'aide d'une éponge en intérieur et nettoyage à l'eau sous pression avec traitement DESTRUCTEUR DEPOTS VERTS (cf. fiche technique) en extérieur. **Rénovation :** Selon NF DTU 59.1 avec le produit d'origine.

RECOMMANDATIONS relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus : Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DÉCHETS : Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.

Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 11.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI : Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

Edition du 06/11/24. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

