

EXTRAPRIMER ÉVOLUTION

Primaire cationique isolant et adhérent multi-supports



- ISOLE LES TACHES PERSISTANTES
- EXCELLENTE ADHÉRENCE
- COMPATIBLE TOUTES FINITIONS
- IDÉAL BOIS TANNIQUES



DÉFINITION : Peinture pour couche d'impression à base d'ester d'époxy en dispersion aqueuse, pour réguler l'absorption des subjectiles et isoler les taches grâce à sa technologie cationique. Bloque efficacement les taches suivantes : café, nicotine, traces de marqueurs à l'eau noir et rouge, vin rouge, gras, noir de fumée et bistre, tanins. Confère également une excellente adhérence sur de nombreux supports fermés.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX : Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT : Intérieur ou extérieur.

DESTINATION : Sur murs et plafonds intérieurs. Bois et métaux non ferreux. Boiseries et maçonneries intérieures et extérieures.

CONDITIONNEMENTS : 1L - 3L - 10L

TEINTES : Livré en blanc.

Ne pas teinter. EXTRAPRIMER ÉVOLUTION est incompatible avec les colorants de toute nature.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art et au DTU en vigueur pour la préparation des supports comme pour l'application. Travailler sur des supports convenablement préparés, conformément au DTU en vigueur ou autre document applicable.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS :

Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire. Béton ou maçonnerie d'éléments enduits aux mortiers de liants hydrauliques. Briques et pierres de parement. Revêtements bitumineux. Revêtement en EPDM. Panneaux de fibres ou particules à liant ciment. Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique. Faïences et verres. Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés). Enduits de préparation des supports. Subjectiles métalliques non ferreux préalablement apprêtés. Subjectiles bois et dérivés. Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support. Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas appliquer sur subjectiles métalliques ferreux. Non recommandé sur matières plastiques, PVC, polycarbonates... (faire un test d'adhérence préalable). Non miscible avec d'autres produits : ne pas mélanger avec des peintures en dispersion. Le support doit être parfaitement sec. Assurez-vous que les taches d'eau sont complètement sèches avant l'application. La technologie cationique est sensible à l'humidité et ne fonctionne pas en présence de celle-ci. Pour les taches difficiles à masquer, comme le bistre, un pochonnage préalable est nécessaire en débordant de 10 cm. Laisser sécher 24 heures avant de redoubler en une passe générale. Effectuer le frotti avec le même outil que celui utilisé pour la couche générale. Sur taches de matières autres que celles figurant ci-dessus, faire un essai préalable. (En cas d'inadéquation d'EXTRAPRIMER ÉVOLUTION, préférer une impression solvantée comme EXTRAGRIP ou BLANCOPRIM suivant subjectile). Chais ou caves à vin : ventilation adaptée pendant et après l'application. Ne pas utiliser en milieu confiné. En intérieur : Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux, afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application. Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35 °C, et par humidité relative supérieure à 70 %. Ne pas appliquer sur des supports en bois et dérivés contenant plus de 12 % d'humidité en masse. En extérieur : Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C, et par humidité relative supérieure à 80 %, par temps de gel, par risque de pluie immédiat, sur supports gelés, sur supports chauds présentant une température supérieure à 35 °C, sur supports mouillés. Ces conditions atmosphériques doivent être respectées pendant le séchage diurne et nocturne. Ne pas appliquer sur des supports en bois massif contenant plus de 18 % d'humidité en masse. La température des supports métalliques devra être au moins supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS : Conformés au NF DTU 59.1.

DILUTION : Prêt à l'emploi. Toute dilution est susceptible d'altérer les capacités d'isolation d'EXTRAPRIMER ÉVOLUTION

MATÉRIEL :

- Brosse spéciale acrylique
- Rouleau polyamide tissé 12 mm
- Pistolet sans air : buse de Ø 13 à 17 millièmes de pouce et filtre de 180 à 100 mailles. Toujours utiliser un matériel propre

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : À l'eau immédiatement après usage

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE :

11 à 13 m²/L et par couche

Rendement variable d'environ 20% en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application

TEMPS DE SÉCHAGE (T°=23°C et HR = 50%) :

- Sec en surface : 30 min.
- Recouvrable : 4h. Attendre 24h pour une isolation optimum des agents tachants

MODE D'APPLICATION	Sur fonds farinants, poreux, friables	Sur fonds poreux non peints	Sur fonds à faible porosité ou anciens fonds de peinture durs et sains	Sur subjectiles métalliques non ferreux
IMPRESSION	EXTRAPRIMER EVOLUTION			EXTRAPRIMER EVO ou EXTRAGRIP
INTERMÉDIAIRE FINITION	1 à 2 couches de peinture BLANCOLOR			

Il est impératif de consulter les fiches techniques des produits cités ci-dessus avant mise en peinture.



EXTRAPRIMER ÉVOLUTION

Primaire cationique isolant et adhérent multi-supports



Produit à consulter
sur notre site

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE A L'USAGE :

Fonction générale : Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée

Fonctions particulières : Par référence à NF EN 13300 et FD T30-805 :

Isolante

Durcissante et pénétrante

Neutralisante

Non altération de la composition et des qualités organoleptiques des aliments à proximité

Compatible avec toute peinture de finition classique du bâtiment

EXTRAIT SEC :

En poids : $59,0 \pm 2,0 \%$

En volume calculé : $41,0 \pm 2,0 \%$

MASSE VOLUMIQUE : $1,45 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$

POINT D'ÉCLAIR : Non inflammable, produit en phase aqueuse

PRÉSENTATION EN POT : Fluide

ASPECT DU FEUIL SEC :

Velouté

Poché fin

IDENTIFICATION :

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – 10g

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTROLE QUALITÉ : Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SECURITE EN CAS D'INCENDIE : Se reporter à la fiche technique ou à la DoP du produit de finition.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE : Accessible sur le site www.blancolor.com ou quickfds.com.

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE : Accessible sur le site www.blancolor.com ou sur la base INIES/CSTB.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE cat. A/g : 30 g/l. Ce produit contient moins de 29 g/l COV.

INTÉGRITÉ DES ALIMENTS : EXTRAPRIMER EVOLUTION bénéficie du label Excell + Ambiance intérieure qui atteste du non dégagement de substances susceptibles d'altérer les propriétés organoleptiques des denrées stockées dans les locaux où EXTRAPRIMER EVOLUTION peut être appliqué (notamment chais ou caves, cuveries...). EXTRAPRIMER EVOLUTION n'est pas destiné au contact direct avec les aliments.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI : NF DTU 59.1. et DTU 59.4

RECOMMANDATIONS relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus : Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DÉCHETS : Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.

Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 12.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI : Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

Edition du 12/09/24. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

