

SOUS-COUCHE UNIVERSELLE



Impression fixatrice ou primaire d'adhérence acrylique multisupports en phase solvant



- POLYVALENTE
- ADHÈRE SUR TOUS SUPPORTS

- PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU
- RECOUVRABLE PAR TOUTES PEINTURES

DÉFINITION : Impression couvrante blanche, intérieur/extérieur en phase solvant destinée à toutes les surfaces, même difficiles. Prête à l'emploi.

CYCLE DE VIE

- FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.blancolor.com



COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/i) : 500 g/l.
Ce produit contient moins de 480 g/l COV.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.



DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX : Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT : Extérieur ou intérieur.

DESTINATION : Murs, plafonds, façade.

CONDITIONNEMENTS : 1L - 2,5L - 10L.

TEINTES : Livré en blanc.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art et au DTU en vigueur pour la préparation des supports comme pour l'application. Travailler sur des supports convenablement préparés, conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS :

Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire. Béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liant hydraulique. Enduits intérieurs en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés). Supports métalliques non ferreux préalablement dégraissés et dérochés (acier galvanisé, zinc, aluminium, cuivre). Enduits de préparation des supports. Bois massif. Plastiques rigides (PVC...). Carreaux de grès cérame, pâte de verre, carrelage. Anciennes peintures et badigeons compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support. Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux afin de faciliter l'évacuation du solvant. En intérieur : Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 70%. Ne pas appliquer sur des supports en bois massif contenant plus de 12 % d'humidité en masse. Sur ancien revêtement, vérifier la sensibilité à la détrempe avant d'appliquer le produit. Risque de détrempe des encres sur plaque de plâtre à épiderme cartonné. Ventiler les locaux pendant et après l'application. L'application en milieu fermé ou mal ventilé peut gêner les aliments, voire incommoder les usagers des locaux. En extérieur : Ne pas appliquer par température (du support ou ambiante) inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C, ni par humidité relative supérieure à 80 %. Ne pas appliquer sur des supports en bois massif contenant plus de 18 % d'humidité en masse. Port des Équipements de Protection Individuels requis (gants, lunettes). Lichens et moisissures : traitement avec le DESTRUCTEUR DÉPÔTS VERTS (cf. fiche technique).

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS : Conformés au NF DTU 59.1.

DILUTION : Au white-spirit.

Une légère dilution au white-spirit désaromatisé est possible dans la limite de 10% en volume si besoin.

MATÉRIEL :

- Brosse à soies mixtes.
- Rouleau polyamide antigoutte ou méché haute résistance pour les supports très structurés.
- Pistolet sans air : buses Ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtre de 10 mailles.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Au white-spirit immédiatement après usage.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE :

8 m²/L et par couche.

Rendement variable d'environ 20% en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE (T°=23°C et HR = 50%) :

- Sec en surface : 2h.
- Recouvrable : 12h.



SOUS-COUCHE UNIVERSELLE

Impression fixatrice ou primaire d'adhérence acrylique multisupports en phase solvant



Produit à consulter
sur notre site

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE A L'USAGE :

Fonction générale : Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.

Fonctions particulières : Par référence à NF EN 13300 et FD T30-805 :

- Durcissante et pénétrante.
- Hydrofuge.
- Isolante.

IDENTIFICATION :

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – 7b₁.

EXTRAIT SEC :

En poids : $65,6 \pm 2,0$ %.

En volume calculé : $39,5 \pm 2,0$ %.

MASSE VOLUMIQUE : $1,38 \pm 0,05$ kg/dm³.

POINT D'ÉCLAIR : 61°C. Produit inflammable.

PRÉSENTATION EN POT : Onctueux.

ASPECT DU FEUIL SEC :

Mat poché.

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTROLE QUALITÉ : Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SECURITE EN CAS D'INCENDIE : Se reporter à la fiche technique ou à la DoP du produit de finition.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE : Accessible sur le site www.blancolor.com ou quickfds.com.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI : NF DTU 59.1.

ENTRETIEN OU RÉNOVATION DU REVÊTEMENT : *Entretien courant :* Cf. fiche technique du produit de finition.

RECOMMANDATIONS relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus : Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DÉCHETS : Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.

Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 11.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI : Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

Edition du 24/03/26. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

