

EDELPRIM'O PREMIUM

Peinture semi-tendue aux résines acryliques et alkydes biosourcées




- RÉGULATRICE DE FOND
- TRÈS BONNE OPACITÉ

- BONNE ADHÉRENCE
- IDÉAL CHANTIER HQE™

DÉFINITION : Produit en phase aqueuse, à base de résines acryliques et alkydes biosourcées en dispersion pour une utilisation en peinture pour couche d'impression. Bénéficie de l'Écolabel Européen et du label Excell+. Est accessible aux exigences des certifications : HQE™, BREEAM®, LEED®.


CYCLE DE VIE

- La résine alkyde est biosourcée (huile de soja) à 74%.
- FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.blancolor.com




COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/g) : 30 g/l.
Ce produit contient moins de 1 g/l COV.





ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.



LABELS



DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX : Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT : Intérieur.

DESTINATION : Sur murs et plafonds, boiseries.

CONDITIONNEMENTS : 3L - 10L.

TEINTES : TEINTES : Livré en blanc et tons clairs (TC) du POLYCHROM® SYSTEME.

Les teintes pastels sont réalisables à la machine à teinter.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art et au DTU en vigueur pour la préparation des supports comme pour l'application. Travailler sur des supports convenablement préparés, conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS :

Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire. Béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liant hydraulique. Briques et pierres de parement. Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés). Enduits de préparation des supports. Subjectiles bois et dérivés. Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support. Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Le produit n'est pas adapté sur des fonds poreux ou friables, très absorbants. Appliquer d'abord le fixateur BLANCOFIX (cf. tableau d'application ci-dessous). Plus le support est absorbant, plus la dilution de l'EDELPRIM'O PREMIUM sera importante, notamment pour les supports en enduit de plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés) qui nécessiteront une dilution à 5 % d'eau. Ne pas appliquer par température inférieure à 8 °C ou supérieure à 35 °C, et par humidité relative supérieure à 70 %. Ne pas appliquer sur des supports en bois et dérivés contenant plus de 12 % d'humidité en masse.

DILUTION : À l'eau.

Brosse et rouleau : 0 à 5 %.

Sur subjectiles absorbants : 5 %.

Pistolet : 0 à 10 %.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE :

9 à 11 m²/L et par couche.

Rendement variable d'environ 20% en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE (T°=23°C et HR = 50%) :

• Sec en surface : 1h.

• Recouvrable : 4 h.

MATÉRIEL :

• Brosse spéciale acrylique.

• Rouleau polyamide texturé de 8 à 14 mm.

• Pistolet sans air : buses Ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtre de 100 mailles.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : À l'eau immédiatement après usage.

MODE D'APPLICATION	Sur fonds farinants, poreux, friables	Sur fonds bruts	Sur fonds de peinture durs et sains	
			D'aspect mat ou satiné ⁽³⁾	D'aspect brillant ⁽³⁾
FIXATEUR	BLANCOFIX	-		
IMPRESSION ⁽¹⁾	EDELPRIM'O PREMIUM diluée (5 % sur fonds très absorbants)	EDELPRIM'O premium dilué à 3 %	EXTRAPRIMER EVOLUTION ou BLANCOPRIM ou EDELPRIM'O dilué à 3 %	
INTERMÉDIAIRE FINITION ⁽²⁾	EDELISOIE PREMIUM ou autre (acrylique ou alkyde)			

⁽¹⁾ Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

⁽²⁾ Le niveau de finition recherché dépend des travaux d'enduisage (d'apprêt).

⁽³⁾ Après matage de la surface. Il est impératif de consulter les fiches techniques des produits cités ci-dessus avant mise en peinture.



EDELPRIM'O PREMIUM

Peinture semi-tendue aux résines acryliques et alkydes biosourcées



Produit à consulter
sur notre site

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE A L'USAGE :

Fonction générale : Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.

Fonctions particulières : Par référence à NF EN 13300 et FD T30-805 :

- Impression durcissante et pénétrante.
- Hydrofuge.
- Compatible avec les peintures de finition acryliques et alkydes.

IDENTIFICATION :

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – 7b₂- 4a.

EXTRAIT SEC :

En poids : 63,1 ± 2,0 %.

En volume calculé : 41,5 ± 2,0 %.

MASSE VOLUMIQUE : 1,58 ± 0,05 kg/dm³.

POINT D'ÉCLAIR : Non inflammable, produit en phase aqueuse.

PRÉSENTATION EN POT : Onctueux.

ASPECT DU FEUIL SEC :

Mat velouté.

Semi tendu.

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTROLE QUALITÉ : Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SECURITE EN CAS D'INCENDIE : Se reporter à la fiche technique du produit de finition.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE : Accessible sur le site www.blancolor.com ou quickfds.com.

INTEGRITE DES ALIMENTS : EDELPRIM'O PREMIUM bénéficie du label Excell + qui atteste du non dégagement de substances susceptibles d'altérer les propriétés organoleptiques des denrées stockées dans les locaux où EDELPRIM'O PREMIUM peut être appliqué (notamment chais ou caves, cuveries...). EDELPRIM'O PREMIUM n'est pas destiné au contact direct avec les aliments.

ECOLABEL EU : L'Ecolabel EU, certifié par AFNOR Certification, garantit un niveau d'exigence élevé en termes de limitation des impacts du produit EDELPRIM'O PREMIUM sur l'environnement durant tout son cycle de vie, tout en garantissant son bon niveau de performance. [EU ECOLABEL : FR/044/018](#)

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI : NF DTU 59.1.

RECOMMANDATIONS relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus : Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DÉCHETS : Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.

Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 12.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI : Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

Édition du 24/03/26. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

